



Pavage pour aménagement d'aires extérieures privées et/ou publiques.



### TEXTE DE PRESCRIPTION


- Les pavés rustiques décoratifs sont BENOR (avant tambourisation) et CE conformes aux exigences imposées par la NBN EN 1338 et la NBN B21-311.
- La catégorie d'application selon NBN B 21-311 : **Ia** (ép.  $\geq 80\text{mm}$ ) ou **Ila** (ép.  $< 80\text{mm}$ ) car résistants au gel, dégel et aux sels de déverglaçage.
- La composition des pavés se définit comme suit: concassé porphyre 0/6,3 riche en épidote-chlorite-feldspath potassique, sable de carrière lavé et recalibré, sable de rhin 0/5, ciment CEM III/A 42.5 N LA pour les tons à base de ciment gris, pigments minéraux certifiés.
- La richesse en épidote-chlorite-feldspath potassique garantit un porphyre très pur de haute qualité.
- Le dosage en ciment pour la production de nos pavés garantit un béton de haute résistance.
- Le rapport pigments minéraux/ciment (P/C), avec P exprimé en extraits secs, sera supérieur ou égal à 0,05 pour les teintes nuancées et unies (monocouche). Ceci afin de garantir la durabilité de la teinte.
- Afin de garantir une bonne homogénéité de l'ensemble du projet, les pavés seront issus d'une seule et même fabrication par formats et coloris.

(Le texte de prescription est à télécharger sur [www.roosens.com](http://www.roosens.com))


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Finition   | Antidérapante fine<br>Bords vifs<br>Tambourisés   |
| Résistance à la rupture en traction par fendage ( $\text{N}/\text{mm}^2$ ) | $\geq 3,6 \text{ Mpa}$  |
| Charge à la rupture  | $\geq 250 \text{ N}/\text{mm}$  |
| Résistance au gel et sel de déverglaçage                                   | - Individuel: $\leq 1,5 \text{ kg}/\text{m}^2$<br>- Moyen: $\leq 1,0 \text{ kg}/\text{m}^2$ |
| Résistance à l'abrasion  | $\leq 20 \text{ mm}$  |

### COLORIS ET FORMATS



GRIS




NOIR



SABLE JAUNE








ROUGE NOIR



GRIS NOIR  
CONDROZ



GRÉS D'ANOR



**Bio-inspiré - Circulaire - Local - Collaboratif**
**SOLO**

**WALLO**

**ROMANO**


| Formats | Dimensions | Conditionnement    |                     |        |         |
|---------|------------|--------------------|---------------------|--------|---------|
|         |            | pce/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /pal | kg/pal | pce/pal |
| SOLO    | 11x11x04   | 83                 | 16,86               | 1555   | 1400    |
| WALLO   | 15x15x06   | 44                 | 11,14               | 1586   | 490     |
| ROMANO  | 14x14x06   | 51                 | 12,55               | 1724   | 640     |
|         | 14x14x08   | 51                 | 10,04               | 1887   | 512     |
|         | 14x14x10   | 51                 | 7,53                | 1686   | 384     |
|         | 10,5x14x06 | 68                 | 11,76               | 1690   | 800     |
|         | 10,5x14x08 | 68                 | 9,41                | 1705   | 640     |
|         | 10,5x14x10 | 68                 | 7,06                | 1585   | 480     |
|         | 21x14x06   | 34                 | 11,76               | 1618   | 400     |
|         | 21x14x08   | 34                 | 9,41                | 1724   | 320     |
|         | 21x14x10   | 34                 | 7,06                | 1585   | 240     |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Nos produits étant naturels, de légères variations de teintes sont possibles.

**Bordures droites**
**COLORIS**

**DIMENSIONS**

**Alignement Solo et Wallo**

Pour des pavés bien alignés:

- aligner le marquage repris sur la tranche du pavé (gorge ou rond) toujours dans le même axe (A);
- l'alignement dans le sens (B) doit être corrigé à la ficelle tous les 4 à 5 pavés.

